

Werkbladolie

Toepassingsgebied:

Voor het impregneren van keukenwerkbladen, meubeloppervlakken en kinderspeelgoed van hout.

Technische eigenschappen:

Zeer goed bestand tegen vlekken van koffie, rode wijn, vruchtensappen, enz. Voldoet aan DIN EN 71 Deel 3 (oppervlakken van kinderspeelgoed). Het product voldoet aan Verordening (EG) nr. 1935/2004 bij gebruik overeenkomstig de voorschriften. Dringt goed in het hout, is diffuus, antistatisch, revitaliseert en verdiept de natuurlijke structuur en kleur van het behandelde hout.

Kleur:

Kleurloos.

Ingrediënten:

Lijnolie, gemodificeerde plantaardige olie, natuurlijke harsesters, isoparaffinen, aluminiumoxide, microwas, kiezelzuur, droogmiddelen. VOC-gehalte 370 g/liter. EU-grenswaarde max. 700 g/l (categorie "f" vanaf 2010)

Ondergrond en voorbereiding:

De ondergrond moet droog (houtvochtgehalte lager dan 14%), stevig, absorberend, schoon en vrij van hars en stof zijn. Goed eindschuren met korrel 240.

Aanbrengen:

Aanbrengen met kwast, doek, roller of spons bij een omgevings- en oppervlaktetemperatuur boven 15°C. Na een inwerktijd van ongeveer 10 - 20 minuten, overtollige olie wegwrijven of verwijderen en het oppervlak droog polijsten met een doek of pad.

A. Onbehandelde, zuigende ondergrond:

1. Na een inwerktijd van ca. 10 - 20 minuten overtollige olie op de nog absorberende delen afwrijven of verwijderen en het oppervlak droogwrijven met een doek of pad.
2. Breng de volgende dag nog een dunne laag aan en ga te werk zoals hierboven beschreven. Breng indien nodig een 3e laag aan, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond. Belangrijk: er mag geen olielaag achterblijven op het oppervlak!

B. Renovatielaag:

Voor onderhoud en oprissing het oppervlak opnieuw oliën zoals hierboven beschreven. Schuur grijze oppervlakken die al aangetast zijn met fijn schuurpapier (korrel 240) of een pad in de richting van de korrel en olie opnieuw. Sterk gebruikte oppervlakken maandelijks opnieuw oliën.

Voer een voorafgaande test uit! Belangrijk: Zorg voor een optimale frisse luchtcirculatie bij het verwerken en drogen van de producten!

Droogtijd:

Droog en overschilderbaar na 18 - 24 uur (18 - 22°C / 50 - 55% relatieve luchtvochtigheid). Volledige droging duurt ongeveer 7 - 10 dagen. Zorg voor een optimale luchttoevoer tijdens het drogen!

Verpakkingsgrootte en verbruik:

20 - 50 ml/m² afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond.

Opslag en houdbaarheid:

Koel en droog bewaren. Ongeopend minstens 2 jaar houdbaar. Geopende verpakkingen goed sluiten. Restanten in kleinere potten decanteren.

Verwijdering:

In overeenstemming met plaatselijke, officiële voorschriften. Gedroogde productresten kunnen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Afvalcode EWC 08 01 11.

Verdunner en reinigingsmiddel:

Werkbladolie is gebruiksklaar. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met een in de handel verkrijgbare verdunner.

GISCODE:

BSW10

Gevarenaanduidingen:

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Voorzorgsmaatregelen:

Buiten het bereik van kinderen houden. GEEN braken opwekken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf of -instelling. Met het product doordrenkte werkmaterialen, bijv. poetsdoeken, sponzen, slijpstof enz. met niet volledig gedroogde olie luchtdicht in een metalen container of in water bewaren en dan verwijderen, aangezien er anders gevaar is voor zelfontbranding vanwege het plantoliegehalte. Het product op zich is niet spontaan ontvlambaar. Zorg bij het drogen voor voldoende verluchting. Draag bij het gebruik van spraytoestellen een toegelaten adembescherming.

Neem voor een optimaal resultaat de technische informatiebladen van alle gebruikte producten in acht. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. Met de publicatie van dit technische informatieblad wordt alle voorgaande informatie ongeldig.

De informatie en aanwijzingen in het technische gegevensblad zijn bindend. Als er van deze voorschriften moet worden afgeweken, moet vooraf overleg worden gepleegd met de afdeling toepassingstechniek van firma allnatura. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden nageleefd.